LINEA 810 SL

Hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 1-10 mm, CT/C25/F6/B2 po SIST EN 13813

- Pri maksimalni debelini nanosa pohodna že po 3-4 urah
- Samorazlivna
- Samoizravnalna
- Visokih trdnosti
- Za notranjo uporabo
- Ne vsebuje kazeina
- Primerna za talno gretje
- Hitro vezanje

OPIS PROIZVODA	**Hitrovezna, polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo.**
PODROČJE UPORABE	Za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison, ter vse vrste PVC talnih oblog), za sloj debeline 1-10 mm. V primeru vgradnje v mokrih prostorih (kopalnica, pralnica, itd...) je obvezno potrebno na izravnalno maso nanesti tudi polimer - cementno hidroizolacijo, kot npr.: HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX...
	LINEA 810 SL prekrije vse razpoke in neravnine v podlagi. Polaganje talnih oblog – podov na LINEA 810 SL je hitrejše, enostavnejše, zmanjša se poraba lepila ter se podaljša življenska doba podov. Ker LINEA 810 SL ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih dodatkov, se lahko uporablja v vseh objektih (v stanovanjski izgradnji, šolah, bolnišnicah, halah, delavnicah,...).
LASTNOSTI PROIZVODA	• Pri maksimalni debelini nanosa pohodna že po 3-4 urah • Samorazlivna • Samoizravnalna • Visokih trdnosti • Za notranjo uporabo • Ne vsebuje kazeina • Primerna za talno gretje • Hitro vezanje

PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Siv prah	
	Pakiranje	25 kg v plastificirani vreči / 1200 kg (48 x 25 kg) na paleti	
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži	
TEHNIČNI PODATKI	**Kemijski podatki**	Cementno vezana s polimeri obogatena malta	
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,21 kg/l	SIST EN 12192-1:2002
		- v svežem stanju: 2,0 kg/l	SIST EN 1015-6:1999
		- v strjenem stanju: 1,76 kg/l	SIST EN 13892-2:2003
	Zrnavost	D_{max}: 0,355 mm	SIST EN 12192-1:2002
	pH	11-13,5 pri 20°C	
	Upogibna trdnost po 28 dneh	>= 6 N/mm^2 (F6)	SIST EN 13813:2003
	Tlačna trdnost po 28 dneh	>= 25 N/mm^2 (C25)	SIST EN 13813:2003
	Sprijemna trdnost na betonsko podlago	>= 2 N/mm^2 (B2,0)	SIST EN 13813:2003
	Gorljivost	$A1_{fl}$	SIST EN 13501-1:2007
	Krčenje po 28 dneh	0,55 mm/m	SIST EN 12617-1:2003
	Debelina nanosa	1-10 mm	

NAVODILA ZA UPORABO	
PORABA	1,5 kg/m^2 za vsak mm debeline
PODLAGA	Podlaga, na katero nanašamo izravnalno maso mora imeti zadostno trdnost, na njej ne sme biti umazanije, prahu ali prostih delcev ter vodoodbojnih snovi, opažnih olj, premazov in drugih za sprijemljivost motečih nanosov.
PRIPRAVA PODLAGE	Podlago moramo pred nanosom mase LINEA 810 SL grundirati s polimerno disperzijo KEMAGRUND A, razredčenega z vodo v razmerju najmanj 1:1 do 1:2. Namesto grundiranja s KEMAGRUND A lahko uporabimo polimerno disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1 do 1:2. Izravnalno maso vgrajujemo po popolni osušitvi grundirnega premaza.
RAZMERJE MEŠANJA	Ca. 6,25 l na 25 kg suhe mešanice
ČAS MEŠANJA	V posodo z določeno količino vode ob stalnem mešanju dodajamo suho mešanico ter mešamo do popolne homogenosti materiala. Po končanem nabrekanju, ki traja ca. 2 minut, maso še enkrat dobro premešamo.
ORODJE ZA MEŠANJE	Za mešanje uporabimo vrtalni stroj s ustreznim mešalom.
VGRAJEVANJE	Izravnalno maso vlijemo na pripravljeno podlago (osušeni prednamaz) in razprostremo z jekleno gladilko, v sloju debeline 1-10 mm. Če je potrebno nanesti še dodatni sloj izravnave, tega nanesemo, ko je prvi sloj že zvezal.
ORODJE	Uporabimo jekleno gladilko dolžine 30-40 cm.
ČIŠČENJE ORODJA	Orodje čistimo v svežem stanju takoj po končani uporabi. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.
ČAS UPORABNOSTI	15-30 minut
STRJEVANJE	LINEA 810 SL je pohodna po 3-4 urah. Talne obloge polagamo oziroma lepimo po ca. 24 urah oziroma, ko je LINEA 810 SL dovolj suha.

OMEJITVE

TEMPERATURA PODLAGE	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA ZRAKA	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA MATERIALA	+5°C min./ +30°C max.
OPOZORILA	• Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +25°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo. • Uporabiti priporočeno količino vode in mešanico iz nepoškodovane embalaže. Ne vgrajujte maso nad predpisano debelino nanosa. • Zaščitite sveže vgrajen material pred zamrznitvijo, dežjem in ostalimi vremenskimi razmerami. Ne uporabljajte materiala pri temperaturah nižjih od 5°C (podlaga, material, zrak). • V času vezanja izravnalna masa LINEA 810 SL ne sme biti izpostavljena neugodnim vremenskim razmeram, kot so sonce, prepih, veter, dež, itd. Priporočamo nego s PVC folijo ali z vlaženjem filca minimalno 10 dni. • Maso vgrajujemo le na zdravo in pripravljeno površino. • Ob glajenju površine ne dodajamo vode, saj lahko to povzroči razbarvanje in tvorbo razpok.
	Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi prepisi.
	Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.
	Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI	V skladu z evropskimi standardi SIST EN 13813:2003

PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.
Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

Murexin d.o.o., SLO-9201 Puconci, Puconci 393
T +386 (0)2 545 95 00
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@murexin.si | **www.murexin.si** | **www.kema.si**